




|   |  |   |   |  |   |                                 |
|---|--|---|---|--|---|---------------------------------|
| <br><b>İNŞAAT SİNAQ LABORATORİYASI</b> | <b>"Hidrobeton Nalivnoy 1" süzmə tipli hidroizolyasiya təmir materialı/</b><br><b>"Hidrobeton Nalivnoy" penetrating-type waterproofing repair material</b> |   |   | Sənəd № :<br>Document №:   | İSL-SPF-037-01  |                                 |
|   |  |   |   | Təftiş № :<br>Revision №:  | 01  |                                 |
|   |  |   |   | Səhifə № :<br>Page №:  | 1/1   |                                 |
| <b>Laboratoriyanın adı və ünvanı/Laboratory name and address</b>  |  | <b>"İnşaat Sınaq Labpratoriyası" MMC, Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, Qurd qapısı, eniş 6</b> |   |  |   |                                 |
| <b>Sifarişçi :<br/>Customer:</b>  |  | <b>"İZOLBETON" MMC</b>  |   | <b>Raport №:<br/>Report No.:</b> İSL-AŞ R-002                      |   |                                 |
| <b>Layihə :<br/>Project:</b>  |  | <b>Xətai Ofis Binası</b>  |   | <b>Raportun verilmə tarixi/Report Issue Date</b> 20.01.2026        |   |                                 |
| <b>Məhlulun markası/ Solution grade</b>   |  | <b>Özü yayılan hidravlik beton (Kalmatron)</b>  |   | <b>Standart :<br/>Standard:</b> GOST 10180-12                      |   |                                 |
| <b>Nümunənin tipi :<br/>Type of specimen :</b>  |  |   | <b>Kub<br/>Cube</b>   | <b>Ölçüləri (mm) :<br/>Dimensions :</b> 50x50x50                   |   |                                 |
| <b>Nümunənin alınma tarixi :<br/>Date of specimen</b>   |  |   | 23.12.2025  | <b>Hava temperaturu °C :<br/>Air temperature :</b> 13.3°C          |   |                                 |
| <b>Test tarixi - 14 gün:<br/>Test date - 14 days :</b>  |  |   | 06.01.2026  | <b>Məhlulun temperaturu °C :<br/>Concrete temperature :</b> 17.2°C |   |                                 |
| <b>Test tarixi - 28 gün:<br/>Test date - 28 days :</b>  |  |   | 20.01.2026  |  |   |                                 |
| <b>Kub №<br/>Cube</b>   | <b>Betonun saxlanma müddəti (gün)<br/>Curing period of concrete (day)</b>  | <b>Nümunənin kütləsi (qr) Mass of specimen (gr)</b>   | <b>Nümunənin sıxlığı (qr/sm<sup>3</sup>)</b>  | <b>Pressin göstəricisi (KN)<br/>Compressive strength (kN)</b>      | <b>Nümunənin sıxılmada möhkəmliyi (MPa)</b>   | <b>Ortalama möhkəmlik (MPa)</b> |
| 1   | <b>14 Gün/14 Days</b>  | 292   | 2.34  | 161.2  | 64.5  | <b>62.3</b>                     |
| 2   |  | 291   | 2.34  | 154.6  | 61.8  |                                 |
| 3   |  | 290   | 2.32  | 151.7  | 60.7  |                                 |
| 4   |  | 291   | 2.33  | 161.0  | 64.4  |                                 |
| <b>ORTALAMA</b>   |  | 291   | 2.33  | 157.0  | 62.3  |                                 |
| 1   | <b>28 Gün/28 Days</b>  | 290   | 2.32  | 168.9  | 67.6  | <b>67.3</b>                     |
| 2   |  | 292   | 2.34  | 172.8  | 69.1  |                                 |
| 3   |  | 290   | 2.32  | 162.7  | 65.1  |                                 |
| <b>ORTALAMA</b>   |  | 291   | 2.33  | 168.1  | 67.3  |                                 |
| <b>QEYD :</b>   |  |   |   |  |   |                                 |
|   |  |   | <b>Testi etdi :<br/>Test performed by:</b>  | <b>Təsdiq etdi :<br/>Approved by:</b>                              |   |                                 |
| <b>Laboratoriyanın adı :<br/>Name of the Laboratory :</b>   |  |   | <b>"İnşaat Sınaq Laboratoriyası" MMC</b>  |  |   |                                 |
| <b>Ad / Soyad :<br/>Name / Surname:</b>   |  |   | <b>Məmmədli Ayaz</b>  |  | <b>Nəsimov Arif</b>   |                                 |
| <b>Vəzifə :<br/>Position:</b>   |  |   | <b>TexLaborant/TexLaborant</b>  |  | <b>Laboratoriya müdiri/<br/>Laboratory Manager</b>                                    |                                 |
| <b>İmza :<br/>Signature:</b>  |  |   |  |  |  |                                 |